

caratteristiche tecniche / technical characteristics

COTTON

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| composition | 80%PVC - 18%PES - 2%PU | |
| aplication area | Upholstery | |
| width | 140 cm \pm 2% | |
| weight | 560 gr/m ² \pm 10% | |
| thickness | 1,1 mm \pm 0,5 | |
| tensile strenght | weft | 11,88 kgf |
| | warp | 35,08 kgf |
| tear strenght | weft | 1,58 kgf |
| | warp | 3,02 kgf |
| abrasion resistenze | martindale | \geq 30.000 cicli / rubs |
| sewing resistance | | 5 |
| color fastness to abrasion | Wet | 4-5 |
| | Dry | 4-5 |
| color fastness to light | | 5 |

NORME DI PULIZIA

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.

ATTENZIONE

In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

Cleaning rules

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

Attention

Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed cloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare.

Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized.

The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

Consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito www.tempotrading.com dove sono sempre aggiornate.

We suggest to check out the technical sheets of all products on our website www.tempotrading.com which is updated on regular bases.